

CONTACTO AISLAMIENTOS

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto con disolventes orgánicos a base de caucho sintético y resinas de alta calidad y de elevada resistencia al calor.

PROPIEDADES

- Excelente brochabilidad, lo que facilita la aplicación y mejora el rendimiento por metro cuadrado.
- Elevada resistencia al calor.
- Uniones muy sólidas y resistentes a la tracción.

APLICACIONES

Adhesivo de contacto indicado especialmente para:

- Agarre rápido para encolado de planchas y coquillas de revestimiento térmicos flexibles (Armaflex, Climaflex, Tubex, etc.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades del material envasado:

Viscosidad (Brookfield RTV, 20 rpm, Sp.3) a 23°C	Aprox. 2400 mPa s
Peso específico	0,82 g/cm ³
Temperatura de servicio unión aislante/aislante	Aproximadamente 120°C
Temperatura de servicio unión aislante/metal	Aproximadamente 110°C
Endurecedores	No recomendados
Contenido en sólidos	Aprox. 20,8 %
Inflamabilidad	Inflamable
Tiempo de aireación	5-10 minutos
Tiempo abierto	30 minutos

MODO DE EMPLEO

Antes de usar, remover hasta conseguir una perfecta homogeneización. Aplicar con brocha o espátula dentada a las dos caras de los materiales a unir, que deben estar secos y limpios de polvo y grasa. Dejar airear durante unos 5 a 10 minutos, hasta que las superficies no se adhieran al tacto y unir, antes de transcurridas tres horas, presionando con la mayor fuerza posible durante unos minutos. La máxima resistencia se obtiene al cabo de 36 horas, si bien las piezas pueden manipularse inmediatamente.

Para que la adhesión sea más fuerte y duradera, trabajar con temperaturas comprendidas entre 15 y 30 OC, y no someter los materiales adheridos a vibraciones o tensiones hasta 36 horas después de terminada la unión, tiempo en el cual el adhesivo ha desarrollado completamente su capacidad adhesiva.

– RENDIMIENTO

El rendimiento para una aplicación a dos caras es de 3 a 4 m² por litro de adhesivo

ALMACENAMIENTO

Este producto, almacenado en el envase de origen y en un lugar fresco y seco mantiene sus propiedades.

Envase	Periodo Utilización Preferente
Bote metálico	18 meses

Por ser un producto muy inflamable deben tomarse las debidas precauciones y almacenarlo lejos de llamas, chispas y focos de calor, en áreas con prohibición de fumar.

PRESENTACIÓN

Consulta en página web www.unecol.com

LIMPIEZA

Para la limpieza de utensilios y manchas del producto pueden utilizarse acetona o DISOLVENTE C, que puede utilizarse también para diluir ligeramente el adhesivo.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.